



Vivacolor Classic Weiss extra

Produkt-Information



Produktbeschreibung

Verwendungszweck:	Die Vivacolor Classic Weiss extra ist eine matte Innenfarbe, auf besonders umweltschonender Basis. Die Vivacolor Classic Innenweiss ist für alle Wohnbereiche ausgezeichnet geeignet und schafft eine angenehme Wohnraumatmosphäre für höchste Wohnansprüche.
Eigenschaften:	- umweltschonend - wasserdampfdurchlässig - atmungsaktiv - besonders Raumluftschonend - abtönbar - wasserverdünnbar - perfekte und leichte Verarbeitung - hohe Deckkraft – Malerqualität - saubere Raumluft, da emissions- und lösemittelfrei
Kenndaten nach EN 13300:	Nassabriebklasse 3 Deckkraftklasse 2 ($\geq 98,0\%$), bei einer Ergiebigkeit von 7 m ² / l Glanzgrad: matt Maximale Korngröße: fein ($<100\mu\text{m}$) Durch Abtönungen kann es zu geringfügigen Abweichungen der Kenndaten kommen.
Inhaltsstoffe:	Bindemittel (Venylacetatcopolymer), Pigmente (Titandioxid), Füllstoffe (Carbonate, Silikate), Additive (Hilfsstoffe), Wasser, Konservierungsmittel: 2-Brom-2-nitropropan-1,3-diol. Reaktionsgemisch aus: 5-Chlor-2-methyl-4-isothiazolinon-3-on (CIT) und 2-Methyl-4-isothiazolin-3-on (MIT) (3:1).
Farbton:	weiß
Spezifikation:	Spez. Gewicht: ca. 1,63 g/ cm ³ Viskosität: ca. 21.000 CPS Spindel 6 10 RPM pH-Wert: ca. 8,50
Lagerung:	Gebinde gut verschlossen in kühlen, trockenen, aber frostfreien Räumen 2 Jahre lagerfähig. Verdünnte Farbe unbedingt verarbeiten.
VOC-Gesetzgebung:	EU-Grenzwert für das Produkt: 30 g/l (2010). Dieses Produkt enthält maximal 1 g/l VOC.

Verarbeitungshinweise

Verarbeitungsbedingungen:	Nicht bei Untergrund- und Umgebungstemperaturen unter +5°C verarbeiten.
Geeignete Untergründe:	Putze verschiedener Arten, Gipskarton, Rau- und Glasfasertapeten, Altanstriche auf Dispersionsbasis und Holz.
Untergrundvorbehandlung:	Der Untergrund muss sauber, trocken, fest und fettfrei sein. Lose Teile mit einer Spachtel restlos entfernen. Risse und Löcher mit Spachtelmasse ausbessern Saugende und sandende Untergründe mit dem Tiefengrund lösungsmittelfrei vorstreichen. Leimfarben und kreidende Oberflächen vorher abwaschen oder abbürsten. Neuputze mind.

	drei Wochen trocknen lassen.
Auftragsverfahren:	Streichen, Rollen oder Spritzen Airless:
Spritzen Airless:	Spritzwinkel: 50°C Düse: 0,53 – 0,63 mm Druck: 150 bar Die Spritzwerte dienen als Richtwert und können durch unterschiedliche Gerätetypen variieren.
Verdünnung:	Voranstrich mit 5 - 10% Wasser verdünnt verarbeiten. Deckanstrich unverdünnt bzw. mit 5% Wasser verarbeiten.
Trockenzeit:	Nach ca. 4 – 8 Std. sind die Räume wieder nutzbar bzw. können nochmals überstrichen werden.
Verarbeitung:	Material vor der Verarbeitung gut aufrühren. Gleichmäßig auftragen und verteilen, um Fleckenbildung und Glanzstellen durch unterschiedliche Schichtstärken zu vermeiden.
Ergiebigkeit:	Je nach Saugfähigkeit des Untergrundes 7 m²/ l pro Anstrich. Exakten Verbrauch durch Probeanstrich im Objekt ermitteln.
Besondere Hinweise	
EUH208: Enthält: Reaktionsgemisch aus, Chlormethylisothiazolinon und Methylisothiazolinon (3:1). Kann allergische Reaktionen hervorrufen! EUH211: Achtung! Beim Sprühen können gefährliche Lungengängige Tröpfchen entstehen. Aerosol oder Nebel nicht einatmen.	
Sicherheitsratschläge	
Bei der Verwendung von Farben und Lacken sind die üblichen Schutzmaßnahmen einzuhalten. Während der Verarbeitung und Trocknung für ausreichende Belüftung sorgen. Essen, Trinken und rauchen, während des Gebrauchs der Farbe ist zu vermeiden. Staub-, Spritz- und Farbnebel nicht einatmen. Bei Schleifarbeiten Staubfilter P2 und/ oder bei Spritzverarbeitung Kombifilter A2/ P2 verwenden. Bei Berührung mit den Augen oder der Haut sofort gründlich mit Wasser spülen. Nicht in die Kanalisation, Gewässer oder Erdreich gelangen lassen. FÜR KINDER UNERREICHBAR AUFBEWAHREN!	
Reinigung der Werkzeuge	
Werkzeuge sofort nach Gebrauch und bei längeren Arbeitsunterbrechungen mit Wasser reinigen.	
Entsorgung	
Verpackung ist recyclingfähig, deshalb restentleert geeigneter Sammelstelle übergeben. Farbreste im Eimer antrocknen lassen; flüssige Farbreste gemäß Abfall-Schlüssel AVV 080120 entsorgen. ARA Lizenznr.: 368, Interseroh: 136238	
Dieses Merkblatt dient der Information! Die Angaben entsprechen nach unserer Kenntnis dem Stand der Technik und beruhen auf langjährigen Erfahrungen bei der Herstellung unserer Produkte. Die Angaben erfolgen jedoch unverbindlich und ohne Gewähr. Sicherheitsdatenblätter sowie Warnhinweise auf der Verpackung sind zu beachten. Wir behalten uns vor, zu jeder Zeit den Inhalt der Information ohne vorherige Ankündigung oder Verpflichtung zur Aktualisierung zu ändern und zu ergänzen.	
Erstellt: Juni 2022	